ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«14»____Апреля____ 2026г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
(исследований)
№91541-ПРГ/26 от 14.04.2026

1	Объект	Мастика полимерная кровельная и гидроизоляционная «Унимаст»
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Общество «Гидрол-Руфинг», Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Муниципальный округ Рязанский, проспект Рязанский, д. 16, стр. 4, ИНН: 7708623799, ОГРН: 1067761636414
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛАЙН», Адрес: Россия, 453856, Республика Башкортостан, район Мелеузовский, город Мелеуз, площадь Эксо, дом 5, ИНН: 0263024530, ОГРН: 1170280022395
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 91541 от 03 Марта 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	04 Марта 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	13 Марта 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	18 Марта 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 5775-001-98962707-2012
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Условная прочность, МПа (кгс/см^2), не менее	1,0 (10)	1,0 (10)	ТУ 5775-001-98962707-2012
2	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	800	800	ТУ 5775-001-98962707-2012
3	Прочность сцепления с бетоном, МПа (кгс/см^2), не менее - через 3 ч при температуре (352±2) Ко (80±2) °С - через 14 суток при температуре (292±2) Ко (20±2) °С	0,25 (2,5) 0,5 (5,0)	0,25 (2,5) 0,5 (5,0)	ТУ 5775-001-98962707-2012
4	Прочность сцепления промежуточных слоев, МПа (кгс/см^2), не менее: - через 3 ч при температуре (352±2) Ко (80±2) °С - через 14 суток при температуре (292±2) Ко (20±2) °С	0,2 (2,0) 0,35 (3,5)	0,2 (2,0) 0,35 (3,5)	ТУ 5775-001-98962707-2012
5	Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м (кгс/см), не менее: - через 3 ч при температуре (352±2) Ко (80±2) °С - через 14 суток при температуре (292±2) Ко (20±2) °С	1,5 (1,5) 1,5 (1,5)	1,5 (1,5) 1,5 (1,5)	ТУ 5775-001-98962707-2012
6	Водопоглощение при испытании в течение 24 ч, % по массе, не более	0,5	0,2	ТУ 5775-001-98962707-2012
7	Условная вязкость, с, не более	200	194	ТУ 5775-001-98962707-2012
8	Содержание сухого вещества по массе, %	32 – 34	32 – 34	ТУ 5775-001-98962707-2012
9	Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5,0 (±0,2) мм, °С, не выше	Минус 55	Минус 55	ТУ 5775-001-98962707-2012
10	Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см^2) в течение не мене 72 ч	Не должно быть признаком проникания влаги	Соответствует требованию	ТУ 5775-001-98962707-2012
11	Теплостойкость в течение не менее 2 ч при температуре, °С, не ниже	130 Не должно быть вздутий и подтеков	Соответствует требованию	ТУ 5775-001-98962707-2012

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Мастика полимерная кровельная и гидроизоляционная «Унимаст», **выпускаемая** Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОЛАЙН», Адрес: Россия, 453856, Республика Башкортостан, район Мелеузовский, город Мелеуз, площадь Эксо, дом 5, ИНН: 0263024530, ОГРН: 1170280022395, **соответствует:** ТУ 5775-001-98962707-2012.

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.